

Sumikon® TM-4125

Стекловолокно; Неорганическое

Thermoset Polyester

SBHPP

Описание материалов:

SUMIKON® TM-4125 (Type J Black) is Glass fiber and Inorganic filler filled Unsaturated Polyester polymer molding compound with good electronic property and heat resistance. This grade is official registered UL with V-0 (t=0.75).

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал Неорганический наполнитель
Характеристики	Хорошая электрическая производительность Теплостойкость, средняя
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS
Внешний вид	Черный
Метод обработки	Литье из смолы Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.90	g/cm ³	JIS K6911
Формовочная усадка-Поток	0.71	%	JIS K6911
Скорость поглощения воды-От kipping	0.27	%	JIS K6911
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	11300	MPa	JIS K6911
Flexural Strength	91.0	MPa	JIS K6911
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	3.4	kJ/m ²	JIS K6911
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Дуговое сопротивление	188	sec	JIS K6911
Comparative Tracking Index	600	V	IEC 60112
Insulation Resistance			JIS K6911
-- ¹	4.0E+13	ohms	JIS K6911
-- ²	4.0E+10	ohms	JIS K6911
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (0.75 mm)	V-0		UL 94
NOTE			

- | | |
|----|---------------|
| 1. | As molded |
| 2. | After boiling |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

