

AURAPENE PPUFBK LMF

Compounded Polypropylene

Aurora Manufacturing Ltd

Описание материалов:

PPUFBK is a general purpose polypropylene compound manufactured from recycled polymer.

Главная Информация			
Переработанное содержание	Да		
Характеристики	Общее назначение		
Используется	Общее назначение		
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.905	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	1.0 to 4.0	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Растяжимое напряжение (Break)	10	%	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность	7.0	kJ/m ²	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	> 100	°C	ISO 306/B50
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Скорость горения ¹	< 100	mm/min	ISO 3795
Огнестойкость	НВ		UL 94
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	70.0 to 80.0	°C	
Задняя температура	195 to 230	°C	
Средняя температура	195 to 230	°C	
Передняя температура	195 to 230	°C	
Температура формы	20.0 to 50.0	°C	
NOTE			

1. FMVSS 302

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

