

APEX® RE 8003

Rigid Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Company

Описание материалов:

APEX®RE 8003 is a rigid polyvinyl chloride material. This product is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. The processing method is: extrusion.

APEX®The main features of RE 8003 are:

flame retardant/rated flame

Impact resistance

Главная Информация			
UL YellowCard	E54709-100252411	E142591-100745012	
Характеристики	Глянцевый, средний Высокая ударопрочность		
Внешний вид	Непрозрачный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.44	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 10 sec)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2380	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	45.0	MPa	ASTM D638
Fracture	44.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	3.1	%	ASTM D638
Fracture	54	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2680	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm, Compression Molded)	750	J/m	ASTM D256
Drop Impact Resistance ¹ (23°C, 3.18 mm)	102	J/cm	ASTM D4226
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Annealed, 3.18 mm)	69.4	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	

V-0

Огнестойкость (22.9 mm)

5VA

UL 94

Дополнительная информация

□□□□:□□,□□,□□□□,□□□□□□□□

NOTE

1. Procedure B, 0.250 "Conical Dart

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat