

## Axiall PVC 8803

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

Microbe resistant extrusion and molding compound designed for use in weatherstrips, screen spline and flexible gaskets. Good UV resistance.

| Главная Информация |   |
|--------------------|---|
| Характеристики     | Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению                  |
| Используется       | Шайба<br>Устойчивая к атмосферным воздействиям уплотнительная лента |
| Формы              | Частицы   |
| Метод обработки    | Экструзия<br>Литье под давлением                                    |

| Физический   | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 1.36 - 1.40          | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |

| Твердость                     | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость дюрометра (Shore A) | 77 - 83              |                   | ASTM D2240      |

| Механические                     | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Прочность на растяжение          |                      |                   | ASTM D638       |
| --                               | 15.9                 | MPa               | ASTM D638       |
| 100% strain                      | 8.96                 | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break) | 300                  | %                 | ASTM D638       |

| Тепловой                          | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Температура ломкости <sup>1</sup> | -30.0                | °C                | ASTM D746       |

| Дополнительная информация            |
|--------------------------------------|
| Recommended Stock Temperature: 365°F |

| NOTE |
|------|
| 1. C |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

**Свяжитесь с нами**

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**  
Телефон: +86-021-58958519  
Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

