

SANREX SAN-T

Styrene Acrylonitrile

Techno Polymer Co, Ltd.

Описание материалов:

SANREX SAN-T is a Styrene Acrylonitrile (SAN) product. It can be processed by injection molding and is available in Asia Pacific or North America.

Characteristics include:

Flame Rated

High Flow

Rigid

Главная Информация			
UL YellowCard	E54297-244471		
Характеристики	Высокий поток Высокая жесткость		
Номер файла UL	E54297		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.08	g/cm ³	ISO 1183, ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)	14	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка	0.20 to 0.50	%	ISO 294-4
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла			
M-Scale	83		ASTM D785
M-Scale	82		ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			
Yield	90.2	MPa	ASTM D638
Yield	79.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль			
--	3820	MPa	ASTM D790
--	3210	MPa	ISO 178
Flexural Strength			
--	128	MPa	ASTM D790
--	107	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	1.7	kJ/m ²	ISO 179
Зубчатый изод Impact	16	J/m	ASTM D256

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
0.45 МПа, Unannealed	96.0	°C	ASTM D648
0.45 МПа, Unannealed	87.0	°C	ISO 75-2/B
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (ALL)	НВ	UL 94	
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	75.0 to 85.0	°C	
Время сушки	2.0 to 5.0	hr	
Задняя температура	190 to 260	°C	
Средняя температура	190 to 260	°C	
Передняя температура	190 to 260	°C	
Температура формы	20.0 to 80.0	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat