

## Escorene™ Ultra LD 708.62

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer Resin

ExxonMobil Chemical

### Описание материалов:

Escorene Ultra LD 708.62 is a copolymer film resin containing 14.9% (mass fraction) vinyl acetate. The film made of LD 708.62 has excellent impact strength and heat sealability.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	5.2	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	14.9	wt%	ExxonMobil Method
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1 % secant, MD	77.1	MPa	ASTM D882
1 % secant, TD	81.4	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture	29.6	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	19.4	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	320	%	ASTM D882
TD: Fracture	870	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	96	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	210	g	ASTM D1922
TD	220	g	ASTM D1922
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	63.0	°C	ASTM D1525
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	86		ASTM D2457
Haze	1.1	%	ASTM D1003
Юридическое заявление			

□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

