

## SEETEC HDPE PM360

High Density Polyethylene

LG Chem Ltd.

### Описание материалов:

Application

Tarpaulin, Woven bags(Inflation)

Feature

Characteristics: Excellent processability, Good tenacity & knot strength

Additives: Anti-oxidants, Lubricants

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант Смазка		
Характеристики	Хорошая технологичность		
Используется	Сумки		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.950	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.80	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	25.0	MPa	
Break	28.0	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	> 500	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	124	°C	ASTM D1525
Пиковая температура плавления <sup>1</sup>	131	°C	ASTM D3418

### NOTE

1. Condition: 10°C/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

