

MTEGRITY™ HDPE HMW EH110

High Density (HMW) Polyethylene

M. Holland Company

Описание материалов:

Excellent Stress Cracking Resistance

Good Melt Strength

Low Temperature Impact Strength

Cattle Feeders

Pellets

Boats

Главная Информация			
Характеристики	Хорошее сопротивление трещине Хорошая прочность расплава Высокая Молекулярная масса Ударопрочность при низкой температуре		
Используется	Применение в сельском хозяйстве		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.950	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/21.6 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (F50)	> 600	hr	ASTM D1693
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	24.8	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	1140	MPa	ASTM D790

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat