

# ELASTOSIL® R 401/70

Silicone

Wacker Chemie AG

## Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Hoses, Automotive, Automotive & Transportation

Spark Plugs Boots, Automotive & Transportation

Ignition and Battery Cables, Cable Industry

Exhaust-Pipe Suspensions, Automotive & Transportation

Molded Seals, Plastics and Rubber Processing

Membranes, Automotive & Transportation

Extrudates, Automotive, Automotive & Transportation

Extrudates, food contact, Plastics and Rubber Processing

Extrudates, Technical, Plastics and Rubber Processing

Extruded parts; tap water and wastewater contact, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Automotive, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Food Contact, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Molded parts; tap water and wastewater contact, Plastics and Rubber Processing

Sealant Profiles, Construction

Главная Информация			
UL YellowCard	E75704-101818639		
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт		
	Общее назначение		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Уплотнение		
	Прокладки		
	Применение питьевой воды		
	Профили		
	Уплотнения		
	Клапаны/Детали Клапана		
Метод обработки	Применение проводов и кабелей		
	Каландрирование		
	Прессформа сжатия		
	Экструзия		
	Пресс-форма		
	Экструзионный профиль		
	Провод и кабель экструзии		
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Цвет	Clear/Transparent		
Плотность	1.18	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	70		DIN 53505
Прочность на растяжение	11.0	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	440	%	DIN 53504
Комплект сжатия	40	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	26.0	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	51	%	DIN 53512

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

