

## Generic Silicone Rubber, RTV-1

Silicone Rubber, RTV-1

Generic

### Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Silicone Rubber, RTV-1  
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.988 to 1.08	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (23°C)	25 to 36		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	0.345 to 3.00	MPa	ASTM D412
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Теплопроводность (23°C)	0.20 to 0.24	W/m/K	ASTM C177
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность (23°C)	5.0 to 25	kV/mm	ASTM D149
Коэффициент рассеивания (23°C)	1.0E-4 to 0.010		ASTM D150
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Вязкость (23°C)	0.060 to 2.6	Pa·s	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat