

Sylvin 8200-80UV Clear 8385

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin 8200-80UV Clear 8385 Is A Vinyl Compound Formulated For General Purpose Extrusion Or Molding Applications That Require A Ultra Violet Stabilizer.

Главная Информация			
Добавка	UV Stabilizer		
Характеристики	Общее назначение Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Используется	Общее назначение		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.22	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	17.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	380	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	78.8	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	166 to 177	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

