

KMI PBS KM803

Polybutylene Succinate

KMI Group Inc.

Описание материалов:

KMI PBS KM803 is a Polybutylene Succinate (PBS) product. It can be processed by injection molding and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Applications of KMI PBS KM803 include business/office goods, consumer goods and kitchenware. Primary characteristic: eco-friendly/green.

Главная Информация			
Характеристики	Биоразлагаемый		
Используется	Одноразовая посуда Игрушки Инструменты для письма		
Внешний вид	Белый Желтый		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.20 to 1.28	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)	< 25	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	30.0 to 40.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 300	%	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	> 5.0	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	> 90.0	°C	ISO 868
Температура плавления (DSC)	110 to 116	°C	DSC

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

