

## Niuk 10TP20

20% тальк

Polypropylene

Shanghai Niuk New Plastic Technology Co., Ltd.

### Описание материалов:

Niuk 10TP20 is a Polypropylene material filled with 20% talc. It is available in Asia Pacific.

Important attributes of Niuk 10TP20 are:

Flame Rated

Good Dimensional Stability

Good Weather Resistance

Heat Resistant

Typical applications include:

Appliances

Automotive

Electrical/Electronic Applications

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк, 20% наполнитель по весу		
Характеристики	Хорошая стабильность размеров		
	Хорошая устойчивость к погоде		
	Высокая термостойкость		
Используется	Приборы		
	Автомобильные Приложения		
	Электрическое/электронное применение		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.05	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)	15	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка <sup>1</sup>			ISO 2577
Across Flow : 3.20 mm	1.1 to 1.3	%	
Flow : 3.20 mm	1.2 to 1.5	%	
Содержание золы	20	%	ISO 3451
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	32.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Break)	20	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль <sup>2</sup>	2500	MPa	ISO 178
Флекторный стресс <sup>3</sup>	40.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	3.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179

Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	45	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	125	°C	ISO 75-2/B
<b>Воспламеняемость</b>	<b>Номинальное значение</b>		<b>Метод испытания</b>
Огнестойкость (1.60 mm)	HB		UL 94

#### NOTE

1.	150x100x3.2 mm
2.	2.0 mm/min
3.	2.0 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat