

## Chiao Fu PA66 MD312G43 BK

43% стекловолокно

Polyamide 66

Chiao Fu Enterprises Co., Ltd.

### Описание материалов:

Chiao Fu PA66 MD312G43 BK is a Polyamide 66 (Nylon 66) product filled with 43% glass fiber. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 43% наполнитель по весу		
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.46	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (235°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	< 0.25	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	137	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	< 5.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	8730	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	196	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	98	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	240	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

