

RBW Retro Roto Powder

Linear Low Density Polyethylene

RBW Technologies, Inc.

Описание материалов:

This resin is made from 100% post-industrial rotational molding scrap. No virgin resin is used.

Главная Информация			
Переработанное содержание	Да, 100%		
Внешний вид	Черный		
Формы	Порошок		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.933 to 0.936	g/cm ³	ASTM D2839
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	4.0 to 6.0	g/10 min	ASTM D1238
Содержание черного углерода	0.75 to 1.0	%	
Анализ сита			ASTM D1921
30 mesh	< 1.0	%	
40 mesh	< 15	%	
Pan	5.0 to 15	%	
Sum of 50/60/70	40 to 60	%	
Pourability	< 45.0	sec	ASTM D1895

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

