

## LACTEL® PGA

Polylactic Acid

DURECT Corporation

### Описание материалов:

PGA = poly(glycolide)

This product is soluble in hexafluoroisopropanol.

Главная Информация		
Характеристики	Биоразлагаемый	
	Содержание возобновляемых ресурсов	
Формы	Гранулы	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.53	g/cm <sup>3</sup>
Номер вязкости	140 to 180	cm <sup>3</sup> /g
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения	> 6890	MPa
Прочность на растяжение	> 68.9	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	15 to 20	%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура перехода стекла	35.0 to 40.0	°C
Пиковая температура кристаллизации (DSC)	225 to 230	°C
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Approx. Resorption	6.0 to 12.0	month

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

