

BJB Epoxy TC-1611 A/B

Epoxy; Epoxide

BJB Enterprises, Inc.

Описание материалов:

TC-1611 A/B is an easy to apply, heat resistant, black surface coat commonly used as a face coat for epoxy laminating and casting systems. TC-1611 A/B provides excellent surface detail reproduction and has a service temperature of 350°F (177°C).

Главная Информация			
Характеристики	Высокая твердость Высокая термостойкость		
Используется	Нанесение покрытия		
Внешний вид	Черный		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.00	g/cm ³	ASTM D792
Удельный вес			
Part A	1.845	g/cm ³	
Part B	0.978	g/cm ³	
Время отгрузки (25 °C)	16.0 to 24.0	hr	
Время работы (25 °C) ¹	20.0 to 25.0	min	
Вязкость брукфилда			
Mixed : 25°C	15.5	Pa·s	
Part A : 25°C	Paste-like		
Part B : 25°C	0.0600	Pa·s	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	90 to 94		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	56.5	MPa	ASTM D638
Flexural Strength	86.2	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	193	MPa	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	166	°C	ASTM D648
CLTE-Поток	6.5E-5	cm/cm/°C	ASTM D3386
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Part A	Mix Ratio by Weight: 100, Mix Ratio by Volume: 100		

Part B	Mix Ratio by Weight: 6.0, Mix Ratio by Volume: 11
Срок годности	52 wk

NOTE

1. 1 lb mass

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

