

FPD Blue™ 707

Fluoroelastomer

Greene, Tweed & Co.

Описание материалов:

Specifically designed for flat panel display CVD and dry plasma etch equipment where seal reliability and minimal contamination are essential, FPD Blue 707 fluoroelastomer provides excellent chemical compatibility and withstands a variety of aggressive chemicals. Available in an infinite range of geometries and cross sections, this material offers the diversity required for a variety of dynamic or static dry processing applications. FPD Blue 707 remains stable at service temperatures up to 220°C (428°F) and is ideally suited for large lid seals and bonded slit valve door seals.

| Главная Информация | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| Характеристики | Хорошая химическая стойкость | |
| Используется | Электрическое/электронное применение | |
| | Прокладки | |
| | Уплотнения | |
| Внешний вид | Синий | |
| Формы | Гранулы | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения |
| Удельный вес | 1.90 | g/cm ³ |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 75 | |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения |
| Tensile Stress | | |
| 50% Strain | 2.34 | MPa |
| 100% Strain | 5.32 | MPa |
| Прочность на растяжение (Break) | 24.7 | MPa |
| Удлинение при растяжении (Break) | 250 | % |
| Комплект сжатия ¹ (204°C, 70 hr) | 24 | % |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения |
| Service Temperature | -20 to 220 | °C |
| NOTE | | |

1. 25% Deflection

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

