

PrimaFlex® HP 3500-G

Polypropylene Homopolymer

Plastic Solutions, Inc.

Описание материалов:

Description: HP 3500-G is a low viscosity, polypropylene homopolymer designed for compounding in granular form.

| Главная Информация | | | |
|---|-------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая технологичность | | |
| | Гомополимер | | |
| | Низкая вязкость | | |
| Используется | Уплотнение | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Уплотнение | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.898 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 35 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла (R-Scale) | 105 | | ASTM D785 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 34.5 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Yield) | 8.0 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 1240 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 21 | J/m | ASTM D256 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

