

## Karina BLACK PVC COMP. 809D48/ 1-C-AC-AS-LMP

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

### Описание материалов:

HEAVY METAL FREE / FLAME-RETARDANT AND HIGH SOLIDITY TO LIGHTNESS / RECOMMENDED FOR EXTRUSION OF COAXIAL COATING AND ALSO FOR FLEXIBLE AUTOMOTIVE TUBES WORKING FROM -40C UNTIL +80C.

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Трубка		
	Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Черный		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность <sup>1</sup>	1.33 to 1.39	g/cm <sup>3</sup>	IEC 60811-1-3
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-0.750 to 0.850		ME 12
Цвет b	-0.970 to 0.630		ME 12
Color L	25.5 to 27.1		ME 12
Максимальное отклонение удлинения	< 25	%	IEC 60811-1-2
Максимальная вариация прочности на растяжение	< 25	%	IEC 60811-1-2
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	78 to 82		NBR 7456
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	> 12.6	MPa	IEC 60811-1-1
Растяжимое напряжение (Yield)	> 150	%	IEC 60811-1-1
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	> 12.6	MPa	IEC 60811-1-2
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	> 150	%	IEC 60811-1-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -40.0	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости <sup>4</sup>	> 1.0E+13	ohms-cm	NBR 5403
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Индекс кислорода	> 28	%	NBR 6245
------------------	------	---	----------

## NOTE

1. 24 hr
2. Aged in Air for 168 hr at 100°C
3. Aged in Air for 168 hr at 100°C
4. 24 hr

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

