

Jam PE 30505

Linear Low Density Polyethylene

Jam Petrochemical Company

Описание материалов:

Jam PE 30505 is a Linear Low Density Polyethylene product. It can be processed by rotational molding and is available in Africa & Middle East.

| Главная Информация | | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| Метод обработки | Ротационное формование | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.930 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 5.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D638 |
| Yield, Compression Molded | 16.3 | MPa | |
| Break, Compression Molded | 14.0 | MPa | |
| Удлинение при растяжении (Break, Compression Molded) | > 800 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль (Compression Molded) | 550 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | No Break | | ASTM D256A |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения | 104 | °C | ASTM D1525 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

