

En Chuan 6123TA

30% стекловолокно

Thermoset Polyester

En Chuan Chemical Industries Co., Ltd.

Описание материалов:

This resin contains thixotropy, accelerator, and non-waxed type resin. 6123TA shows excellent performances in fishing boat and yacht constructions. It has outstanding characteristics of non-sagging and dipping. It is particularly suitable for fishing boats, yachts and pleasure boats.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 30% наполнитель по весу
Характеристики	Тиксотропный
Используется	Оборудование для водных видов спорта Спортивные товары Применение рыболовства

Твердость	Номинальное значение	Метод испытания
Твердость барколя ¹	41	Internal method

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль ²	7750	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ³	222	MPa	ASTM D790

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Тиксотропный индекс (25°C)	2.00 - 3.00	
Hardener, MEKPO (PO content, 55%): 1%		

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность (25°C)	1.11 - 1.13	g/cm ³
Вязкость (25°C)	0.30 - 0.50	Pa·s
Gel Time (25°C)	11 - 23	min

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения ⁴	10100	MPa
Прочность на растяжение ⁵	129	MPa

NOTE	
1.	Barcol 934-1 , Unfilled
2.	Filled
3.	Filled
4.	Filled
5.	Filled

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

