

Sinvicomp SRF3715E

Rigid Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

Описание материалов:

Sinvicomp SRF3715E is a Rigid Polyvinyl Chloride material. It is available in Asia Pacific for injection molding. Primary attribute of Sinvicomp SRF3715E: Impact Resistant.

Typical applications include:

Electrical/Electronic Applications

Plumbing/Piping/Potable Water

| Главная Информация | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Характеристики | Ударопрочность при низкой температуре | | |
| Используется | Электрические детали Трубопроводы | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.46 to 1.50 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 45.1 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 100 | % | ASTM D638 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | 69 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения | | | |
| -- | 88.0 | °C | ASTM D1525 ¹ |
| -- | 73.0 | °C | ASTM D1525 ² |
| Heat Stability ³ (190°C) | 30.0 | min | BS 2782 |

| NOTE | |
|------|------------------|
| 1. | Loading 1 (10 N) |
| 2. | Loading 2 (50 N) |
| 3. | Congo Red@190oC |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

