

# Geon™ Vinyl Rigid Extrusion L4794

Rigid Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

## Описание материалов:

Geon L4794 is currently recommended for non-horizontal dark color outdoor profile applications only due to limited data. Exhibits comparable processing to previous Geon L1534 and 85885 type products.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде		
Используется	Наружное применение		
	Профиль		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Куб		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.39	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
PVC Cell Classification	1-22431-33		ASTM D4216
PVC Cell Classification	13334		ASTM D1784
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	77		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения <sup>1</sup>	2260	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение <sup>2</sup> (Yield)	43.9	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2490	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	76.6	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm, Compression Molded)	100	J/m	ASTM D256A
Drop Impact Resistance			ASTM D4226
23°C <sup>3</sup>	72.5	J/cm	ASTM D4226
23°C <sup>4</sup>	> 178	J/cm	ASTM D4226
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, annealed, 3.18mm <sup>5</sup>	73.1	°C	ASTM D648
0.45 MPa, annealed, 3.18mm <sup>6</sup>	71.0	°C	ASTM D648
1.8 MPa, annealed <sup>7</sup>	69.3	°C	ASTM D648
1.8 MPa, annealed, 3.18mm <sup>8</sup>	69.8	°C	ASTM D648

CLTE-Поток	6.8E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
------------	--------	----------	-----------

Дополнительная информация	Номинальное значение
---------------------------	----------------------

Простота определения размера	Acceptable
------------------------------	------------

□□:□□□□□□L7005 tan 3210 □□.

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
-----------	----------------------	-------------------

Температура расплава	182 - 193	°C
----------------------	-----------	----

NOTE
------

1.	Type 1, 5.1 mm/min
2.	Type 1, 5.1 mm/min
3.	Procedure A, C.125 Throwing
4.	Procedure B, C.125 Throwing
5.	Annealed at 60 deg.C
6.	Conditioned at 50 deg.C
7.	Annealed at 50 deg.C
8.	Annealed at 60 deg.C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

