

KRATON® D1161 J

Styrene Isoprene Styrene Block Copolymer

Kraton Polymers LLC

Описание материалов:

Kraton D1161 J Polymer is a clear, linear block copolymer based on styrene and isoprene with bound styrene of 15% mass. It is supplied from Japan in the physical form(s) identified in the grade nomenclature below.

D1161 JSP - supplied as dusted dense pellets

D1161 JS - supplied as dusted crumb

D1161 JU - supplied as undusted crumb

Kraton D1161 J Polymer is used in formulating adhesives, sealants and coatings. It is also used as a modifier of bitumen and polymers and in formulating compounds.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Блок сополимер		
Используется	Клеи		
	Нанесение покрытия		
	Герметики		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Крошка		
	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm ³	
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.3 to 3.7	g/10 min	ISO 1133
Скрепленный стирол	15.0	%	
Содержание золы			ISO 247
JS	< 2.5	%	
JSP	< 1.0	%	
JU	< 1.0	%	
Вязкость раствора-Толуол, 25% wt (25 °C)	0.90 to 1.7	Pa·s	Internal Method
Летучее вещество-2hr(110 °C)	< 1.0	%	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 30 sec)	37		ISO 7619
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Tensile Stress (300% Strain)	0.900	MPa	ISO 37
Tensile Stress (Yield)	28.0	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	1300	%	ISO 37

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

