

## Badaflex® TPE-S 75A 1205 2K S2

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Bada AG

### Описание материалов:

Badaflex® TPE-S 75A 1205 2K S2 is a Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer (SEBS) material. It is available in Europe. Primary attribute of Badaflex® TPE-S 75A 1205 2K S2: Good Adhesion.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая адгезия Хороший поток		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.10	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53479
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	75		DIN 53505
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	8.50	MPa	DIN 53504
Удлинение при растяжении (Break)	450	%	DIN 53504
Комплект сжатия (23°C, 72 hr)	25	%	DIN 53515
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	28.0	kN/m	DIN 53515
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	180 to 240	°C	
Температура формы	30.0 to 50.0	°C	
Скорость впрыска	Fast		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat