

StarFlex P 7350-9000

Thermoplastic Elastomer

STAR Thermoplastic Alloys & Rubbers, Inc.

Описание материалов:

StarFlex P 7350-9000 is an easy processing TPE designed for injection molding.

Features

- Soft Touch
- Rubbery Feel
- Good Weatherability

| Главная Информация | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая технологичность Хорошая устойчивость к погоде Мягкий | | |
| Внешний вид | Черный | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.15 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec) | 50 | | ASTM D2240 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (300% Strain, 23°C) | 1.21 | MPa | ASTM D412 |
| Прочность на растяжение (Yield, 23°C) | 4.34 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break, 23°C) | 900 | % | ASTM D412 |
| Tear Strength | 21.5 | kN/m | ASTM D624 |
| Анализ заполнения | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Видимая вязкость (210°C, 11000 sec ⁻¹) | 8.00 | Pa·s | ASTM D3835 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

