

## ZEONEX® 790R

Cyclo Olefin Polymer

Zeon Corporation

### Описание материалов:

Medical grade, high Tg for drug delivery device

Features

Medical grade

High moisture barrier

High purity

Very low extractable

High clarity

Break resistance

Uses

Medical device

Syringe

Drug storage

### Главная Информация

Характеристики	Высокая чистота Низкий экстракт Влагостойкий Высокое разрешение
Используется	Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода Медицинские устройства
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH) ISO 10993 USP категория VI
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Метод обработки	Выдувное формование Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.01	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (280°C/2.16 kg)	6.0	g/10 min	JIS K6719
Поглощение воды (Equilibrium)	< 0.010	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Модуль растяжения	2700	МПа	ISO 527-2
Tensile Stress	73.0	МПа	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	10	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	2600	МПа	ISO 178
<b>Воздействие</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Зубчатый изод Impact	25	J/m	ASTM D256
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Температура перехода стекла	163	°C	JIS K7121
CLTE-Поток	6.0E-5	cm/cm/°C	ASTM E831
<b>Оптический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Коэффициент пропускания (3000 μm)	92.0	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat