

Yuyao PA 055ZR8

Polyamide 66/6 Copolymer

Yuyao Tenglong Plastics Co., Ltd.

Описание материалов:

Yuyao PA 055ZR8 is a Polyamide 66/6 Copolymer (Nylon 66/6) product. It can be processed by injection molding and is available in Asia Pacific. Applications of Yuyao PA 055ZR8 include electrical/electronic applications, appliances, automotive, furniture and industrial applications.

Characteristics include:

Impact Resistant

Impact Modified

Главная Информация			
Добавка	Модификатор удара		
Характеристики	Высокая ударопрочность		
	Модификация удара		
	Ударопрочность при низкой температуре		
Используется	Компоненты прибора		
	Автомобильные Приложения		
	Приложения для камеры		
	Мебель		
	Промышленное применение		
	Электропитание/другие инструменты		
	Спортивные товары		
Переключатели			
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.08	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.5	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	62.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	150	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1900	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	89.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод удара (площадь)	17.0	kJ/m ²	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	97.0	°C	ASTM D648

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.0E+15	ohms-cm	ASTM D257

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	85.0 to 90.0	°C
Время сушки	6.0 to 8.0	hr
Температура обработки (расплава)	235 to 265	°C
Температура формы	60.0 to 90.0	°C
Давление впрыска	60.0 to 100	MPa

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

