

Soarnol® SG539B

Ethylene Vinyl Alcohol

Soarus L.L.C.

Описание материалов:

Soarnol SG539B is specifically designed for retort applications where it eliminates the hazing and delamination problems usually seen when retorting conventional EVOH films.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Соответствие пищевого контакта		
Используется	Пленка Пищевая упаковка Усадочная пленка Нанесение покрытия		
Рейтинг агентства	EC 90/128/EEC Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,105		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Массовый расход расплава (MFR) (210°C/2.16 kg)	6.5	g/10 min	
Летучее вещество		%	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Проницаемость кислорода ¹ (20°C, 20 µm)	0.500	cm ³ /m ² /24 hr	Internal method
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	180	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	200	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	220	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	240	°C	
Зона цилиндра 5 темп.	240	°C	
Температура адаптера	240	°C	
Инструкции по экструзии			
Extruder: 40 mm Single screw extruder, L/D = 28Screw: Full-flighted, constant pitch type, CR = 3.5Screen pack: 80/120/50 meshDie: Manifold type, die width = 450 mm, lip clearance = 0.2 mm			
NOTE			

1.

Measured with OXTRAN 10/50
(MOCON), 65%RH

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

