

PRIMALENE WPP231H

Polypropylene Impact Copolymer

Southern Polymer, Inc.

Описание материалов:

A 10 melt flow medium impact copolymer

Applications:

Battery cases

Consumer products

Automotive parts

Features:

Excellent color and processing stability

Wet/dry environmental resistance

Enhanced weld-line strength

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая цветность Хорошая стабильность обработки Хорошая устойчивость к погоде Средняя ударопрочность		
Используется	Автомобильные Приложения Чехлы для аккумуляторов Потребительские приложения Неспецифические пищевые приложения		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	103		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	24.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Yield)	6.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant ³	1030	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	110	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	85.0	°C	ASTM D648
NOTE			

1.	51 mm/min
2.	51 mm/min
3.	1.3 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

