

Telcar® TL 83-F943D22-NT BLU

Thermoplastic Elastomer

Teknor Apex Company

Описание материалов:

Telcar TL-83-F943D22-NT is a high performance thermoplastic elastomer with exceptional organoleptic properties that also provides excellent sealing properties when used in hot-fill cap liner applications. Every ingredient used to formulate this product is either "generally recognized as safe" (GRAS), prior sanctioned, subject to an effective Food Contact Notification (FCN), subject to a Threshold of Regulation (TOR) or identified in one or more sections of Title 21 of the code of Federal Regulations published by the US FDA. Telcar TL-83-F943D22-NT is suitable for PP closures.

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Низкий удельный вес Без наполнителей Низкая плотность Гладкость Средняя степень жидкости Смазка Соответствие пищевого контакта Средняя твердость 		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Упаковка Щит Чехол 		
Внешний вид	Полупрозрачный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	<ul style="list-style-type: none"> Экструзия Литье под давлением 		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.888	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	13	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A, 1 second, injection molding	68		ASTM D2240
Shore A, 5 seconds, injection molding	66		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
Transverse flow: 100% strain ¹	2.03	MPa	ASTM D412

Flow: 100% strain ²	2.22	MPa	ASTM D412
Transverse flow: 300% strain ³	2.62	MPa	ASTM D412
Flow: 300% strain ⁴	3.18	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение ⁵			ASTM D412
Transverse flow: Fracture	9.01	MPa	ASTM D412
Flow: Fracture	6.26	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении ⁶			ASTM D412
Transverse flow: Fracture	900	%	ASTM D412
Flow: Fracture	750	%	ASTM D412
Tear Strength ⁷			ASTM D624
Transverse flow	30.3	kN/m	ASTM D624
Flow	29.9	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия ⁸			ASTM D395B
23°C, 22 hr	28	%	ASTM D395B
70°C, 22 hr	61	%	ASTM D395B

Ињекция	Номинальное значение	Единица измерения
Задняя температура	171 - 193	°C
Средняя температура	177 - 199	°C
Передняя температура	182 - 204	°C
Температура сопла	188 - 210	°C
Температура обработки (расплава)	188 - 210	°C
Температура формы	25.0 - 65.6	°C
Давление впрыска	1.38 - 6.89	MPa
Скорость впрыска	Moderate-Fast	
Back Pressure	0.172 - 0.345	MPa
Screw Speed	50 - 100	rpm
Подушка	3.81 - 25.4	mm

Инструкции по впрыску

Drying is not necessary. However, if moisture is a problem, dry the pellets for 2 to 4 hours at 150°F (65°C).

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	166 - 188	°C
Зона цилиндра 2 температура.	171 - 193	°C
Зона цилиндра 3 темп.	177 - 199	°C
Зона цилиндра 5 темп.	182 - 204	°C
Температура матрицы	190 - 210	°C

Инструкции по экструзии

Screw Speed: 30 to 100 rpm

NOTE

1. Mouth die C, 510mm/min

2.	Mouth die C, 510mm/min
3.	C mold, 510mm/min
4.	C mold, 510mm/min
5.	C mold, 510mm/min
6.	Mouth die C, 510mm/min
7.	C mold, 510mm/min
8.	Type 1

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat