

## Huaфон JF-D-8608

Polyurethane

Huaфон Group Co., Ltd.

### Описание материалов:

PU Resin for Dry-Process Surface Layer

Characteristics and Application

Mid hard type, heat resistance, good abrasion resistance, good smoothness and nonstick surface.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Средняя твердость Средняя термостойкость С антипригарным покрытием	
Внешний вид	Молочно-белый Полупрозрачный	
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	
РН	7.0 to 9.0	
Растворители	Water	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	29 to 31	%
Вязкость (25°C)	1.5 to 3.0	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения (100% Secant)	7.00 to 9.00	MPa
Прочность на растяжение	> 30.0	MPa
Удлинение при разрыве	> 350	%

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

