

Ad-Tech Urethanes LUC-4101

Polyurethane

Ad-Tech Plastic Systems Corp.

Описание материалов:

Ad-Tech Urethanes LUC-4101 is a Polyurethane product. It can be processed by casting and is available in North America. Applications of Ad-Tech Urethanes LUC-4101 include engineering/industrial parts and tools.

Characteristics include:

Good Toughness

Low Shrinkage

Low Viscosity

Rigid

Wear Resistant

| Главная Информация | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Быстрое лечение Хорошая стойкость к истиранию Хорошая прочность Низкий Exotherm Низкая усадка Низкая вязкость Обработываемый Болезненный Полужесткие | | |
| Используется | Ручки Формы/штампы/инструменты | | |
| Внешний вид | Черный Загар | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Видимая плотность | 1.72 | g/cm ³ | ASTM D1895 |
| Формовочная усадка-Поток | 0.030 to 0.070 | % | ASTM D955 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore D) | 75 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break) | 20.3 | MPa | ASTM D638 |
| Прочность на сжатие | 59.0 | MPa | ASTM D695 |

| Термокомплект | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| Компоненты термокомплекта | Mix Ratio by Volume: 100 | | |
| Hardener | Mix Ratio by Weight: 100 | | |
| | Mix Ratio by Weight: 100 | | |
| Resin | Mix Ratio by Volume: 100 | | |
| Срок службы горшка (25°C) | 5.0 | min | |
| Срок годности (25°C) | 26 | wk | |
| Терморегулирующая вязкость (25°C) | 1600 | cP | ASTM D2393 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat