

Fusabond® E528

Polyethylene

DuPont Packaging & Industrial Polymers

Описание материалов:

DuPont™ Fusabond® E226 is a anhydride modified polyethylene.

Uses:

Polymer Modifier

Главная Информация			
Используется	Смешивание		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.922	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	6.7	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления (DSC)	114	°C	ASTM D3418, ISO 3146
Freezing Point - (DSC)	97	°C	ASTM D3418
Processing Temperature	< 300	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

