

## Celstran® PP-GF30-0553 Black

30% длинное стекловолокно

Polypropylene Copolymer

Celanese Corporation

### Описание материалов:

Material code according to ISO 1043-1: PP

Polypropylene copolymer reinforced with 30 weight percent long glass fibers. Low emission. The fibers are chemically coupled to the polypropylene matrix. The pellets are cylindrical and normally as well as the embedded fibers 10 mm long.

Parts molded of CELSTRAN have outstanding mechanical properties such as high strength and stiffness combined with high heat deflection. The notched impact strength is increased at elevated and low temperatures due to the fiber skeleton built in the parts. The long fiber reinforcement reduces creep significantly.

The very isotropic shrinkage in the molded parts minimizes the warpage.

Complex parts can be manufactured with high reproducibility by injection molding.

Application field: Functional/structural parts for automotive

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Длинное стекловолокно, 30% наполнитель по весу		
Характеристики	Низкая волатильность Жесткий, высокий Высокая прочность Сополимер Химическая муфта Сопротивление изгибу Хорошая ударопрочность Хорошее сопротивление ползучести Ударопрочность при низкой температуре		
Используется	Применение в автомобильной области		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Идентификатор смолы (ISO 1043)	ПП		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.12	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			
--	6200	MPa	ISO 527-2/1A/1
80°C	4400	MPa	ISO 527-2/1A
Tensile Stress			

Fracture	110	MPa	ISO 527-2/1A/5
80°C	63.0	MPa	ISO 527-2/1A
Растяжимое напряжение			
Fracture	2.5	%	ISO 527-2/1A/5
Fracture, 80°C	3.3	%	ISO 527-2/1A
Флекторный модуль			
23°C	6050	MPa	ISO 178
80°C	4200	MPa	ISO 178
Флекторный стресс			
23°C	165	MPa	ISO 178
80°C	78.0	MPa	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			
-30°C	29	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
23°C	32	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength			
-30°C	87	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
23°C	68	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
Зубчатый изод Impact (23°C)	38	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	90.0 - 100	°C
Время сушки	4.0	hr
Рекомендуемая максимальная влажность	0.20	%
Задняя температура	220 - 230	°C
Средняя температура	230 - 240	°C
Передняя температура	240 - 250	°C
Температура сопла	240 - 250	°C
Температура обработки (расплава)	230 - 270	°C
Температура формы	30.0 - 70.0	°C
Давление впрыска	60.0 - 120	MPa
Удерживающее давление	40.0 - 80.0	MPa
Back Pressure	0.00 - 3.00	MPa

#### Инструкции по впрыску

Feed Temperature: 20 to 50°C Zone 4 Temperature: 250°C Manifold Temperature: 230 to 270°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

