

Latigray 82-02 CX/80

80% наполнитель

Polyamide 12

LATI S.p.A.

Описание материалов:

Radiopaque compound based on Polyamide 12 (PA12). Special mineral filler.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Наполнитель, 80% наполнитель по весу		
Характеристики	Сопротивление		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	2.93	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка ¹			ISO 294-4
Transverse flow: 2.00mm	0.75 - 0.95	%	ISO 294-4
Flow: 2.00mm	0.75 - 0.95	%	ISO 294-4
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	7700	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Break, 23°C)	30.0	MPa	ISO 527-2/5
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	0.80	%	ISO 527-2/5
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, not annealed	140	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, not annealed	90.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	160	°C	ISO 306/B50
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
HVT			Internal method
at 120kV	560.0	µm	Internal method
at 80kV	140.0	µm	Internal method
NOTE			
1.	60 MPa		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

