

TechnoElast A 9000 I 1 nat

Thermoplastic Elastomer

TechnoCompound GmbH

Описание материалов:

Good insulation, absorption and elastic properties

Главная Информация			
Внешний вид	Черный		
	Доступные цвета		
	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	0.930	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 3 sec)	90		DIN 53505
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			
Fracture	7.50	MPa	ISO 527-2/1
100% strain	5.10	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Break)	490	%	ISO 527-2/50
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект сжатия (70°C, 22 hr)	34	%	ISO 815

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat