

Bangkok PET V082P

Polyethylene Terephthalate

Bangkok Polyester Public Company Limited

Описание материалов:

BANGKOK PET V082P is suitable for the production of bottles for water, edible oil, soy sauce, fruit juice and other packaging applications.

Главная Информация	
Используется	Бутылка для сока Бутылка Пищевая упаковка
Рейтинг агентства	EEC 128/90 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1630 UK SI 1998 No. 1376

Формы	Частицы
Метод обработки	Литье под давлением

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	249	°C	DSC

Дополнительная информация	
Intrinsic Viscosity, Ubbelohde Test Method: 0.80 to 0.84 dl/gMoisture, ASTMD 4019: <0.4 wt-%Colour b-value, Hunter Test Method: <1Acetaldehyde, HS-GC Test Method: <1 ppm	

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	160 - 180	°C
Время сушки	4.0 - 6.0	hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat