

WPP PP PPH6TF4C-Black

40% тальк

Polypropylene Homopolymer

Washington Penn Plastic Co. Inc.

Описание материалов:

WPP PP PPH6TF4C-Black is a polypropylene homopolymer (PP Homopoly) product, which contains 40% talc filler. It is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. WPP PPH6TF4C-Black applications include the automotive industry and electrical/electronic applications.

Features include:

high liquidity

heat stabilizer

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Тальк наполнитель, 40% наполнитель по весу
Добавка	Стабилизатор тепла
Характеристики	Высокая яркость
	Термическая стабильность
	Стабильность контакта меди
Используется	Электрические компоненты
	Применение в автомобильной области
	Автомобильные внутренние детали
	Автомобильные внешние части
Внешний вид	Черный
	Доступные цвета

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.24	g/cm ³	ISO 1183

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	30	g/10 min	ISO 1133
---	----	----------	----------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	31.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Break)	3.5	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль ¹	5500	MPa	ISO 178
Флекторный стресс ²	48.0	MPa	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	2.0	kJ/m ²	ISO 180

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			

0.45 MPa, not annealed	131	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, not annealed	81.0	°C	ISO 75-2/A

Дополнительная информация

Tested at 23 ± 2°C (73.4 ± 3.6°F) and 50 ± 5% relative humidity unless otherwise noted.

NOTE

1. 2.0 mm/min
2. 2.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

