

Generic PBT - Aramid Fiber

Арамидное волокно

Polybutylene Terephthalate

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PBT - Aramid Fiber

This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Арамидное волокно	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	120 - 121	°C
Время сушки	4.0 - 4.1	hr
Температура формы	89.9 - 93.3	°C

Инструкции по впрыску

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PBT - Aramid Fiber This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

