

## SIBUR PP H030 GP/1

Polypropylene Homopolymer

SIBUR, LLC

### Описание материалов:

PP-H030-GP/1 is a polypropylene homopolymer with standard molecular weight distribution. The product is characterized by medium melt flow range, an optimal stabilization package and balanced physical and mechanical properties.

Typical Applications:

PP-H030-GP/1 is a general purpose grade, it is recommended for Injection Moulding, Extrusion and Thermoforming applications. It complies with EU Food Contact Regulations.

Главная Информация	
Характеристики	Гомополимер Средний поток
Используется	Общее назначение
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH) EC пищевой контакт, неуказанный рейтинг
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением Термоформовка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
------------	----------------------	-------------------

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min
---	-----	----------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения
--------------	----------------------	-------------------

Tensile Stress <sup>1</sup> (Yield)	30.0	MPa
-------------------------------------	------	-----

Растяжимое напряжение <sup>2</sup> (Yield)	10	%
--	----	---

Флекторный модуль <sup>3</sup>	1500	MPa
--------------------------------	------	-----

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
-------------	----------------------	-------------------

Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	2.0	kJ/m <sup>2</sup>
---	-----	-------------------

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------	----------------------	-------------------	-----------------

Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	80.0	°C	
---	------	----	--

Викат Температура размягчения	155	°C	ISO 306/A
-------------------------------	-----	----	-----------

NOTE			
------	--	--	--

1.	50 mm/min		
----	-----------	--	--

2.	50 mm/min		
----	-----------	--	--

3.

5.0 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

