

## APEX® 155

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Company

### Описание материалов:

APEX®155 is a flexible polyvinyl chloride material. This product is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. The processing method is: extrusion.

APEX®The main features of the 155 are:

ROHS certification

Good UV resistance

daylight resistance

APEX®The typical application fields of 155 are: wire and cable

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Солнечная стойкость, 720 часов		
Используется	Оболочка для строительного провода Применение проводов и кабелей		
Типы проводов	НМБ Сек		
Рейтинг агентства	UL QMTT2. E73402		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Внешний вид	Непрозрачный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.40	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Fracture	14.1	MPa	ASTM D638
100% strain	8.48	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	390	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	80.0	°C	ASTM D794
Температура ломкости	-31.0	°C	ASTM D746

**Дополнительная информация**

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□:80 °C□□□□UL□□:□□□□□□UL□□: 720 □□

**Экструзия**

**Номинальное значение**

**Единица измерения**

Температура расплава

179

°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

**Свяжитесь с нами**

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

