

## Fluoroplex CG 25 - GMP

25% CokeGraphite

Polytetrafluoroethylene

UNIFLON

### Описание материалов:

Fluoroplex CG 25-GMP is a polytetrafluoroethylene (PTFE) product with a filler of 25% coke\graphite. It can be processed by sintering or injection molding and is available in North America or Latin America.

### Главная Информация

Наполнитель/армирование	Кокс \ графит, 25% наполнитель по весу
Характеристики	Хорошая мобильность
Метод обработки	Спекание Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.06 - 2.13	g/cm <sup>3</sup>	Internal method
Видимая плотность	0.55 - 0.65	g/cm <sup>3</sup>	Internal method
Распределение размеров частиц-D50	445.0 - 705.0	µm	Internal method
Сжатие-Спекание	0.90 - 1.9	%	Internal method
Температура спекания-Максимум	365	°C	
Время потока-50 грамм	2.0 - 4.0	sec	Internal method

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	64 - 72		Internal method

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	18.0	MPa	Internal method
Удлинение при растяжении (Break)	50	%	Internal method

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
---------------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Code: 010002602

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура формы	21.0 - 25.0	°C
Давление впрыска	58.8 - 68.6	MPa

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

