

LNP™ LUBRICOMP™ RX85514 compound

Фирменная

Polyamide 66

SABIC Innovative Plastics

Описание материалов:

LNP LUBRICOMP RX85514 is a compound based on Nylon 66 resin containing Proprietary Filler(s).

Also known as: LNP* LUBRICOMP* Compound PDXR85514

Product reorder name: RX85514

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Фирменная упаковка		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.29	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка-Поток ¹	1.2 - 1.4	%	Internal method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	3800	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress			ISO 527-2/5
Yield	43.0	MPa	ISO 527-2/5
Fracture	71.0	MPa	ISO 527-2/5
Растяжимое напряжение			ISO 527-2/5
Yield	3.3	%	ISO 527-2/5
Fracture	5.3	%	ISO 527-2/5
Флекторный модуль ²	3300	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	106	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact ³ (23°C)	4.0	kJ/m ²	ISO 180/1A
Незубчатый изод ударная прочность ⁴ (23°C)	30	kJ/m ²	ISO 180/1U
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature ⁵			
0.45 MPa, unannealed, 64.0mm span	241	°C	ISO 75-2/Bf
1.8 MPa, unannealed, 64.0mm span	97.0	°C	ISO 75-2/ Af
NOTE			
1.	Tensile Bar		
2.	2.0 mm/min		
3.	80*10*4		
4.	80*10*4		
5.	80*10*4 mm		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

