

## Jampilen EP300N

Polypropylene Copolymer

Jam Polypropylene Company

### Описание материалов:

Jampilen EP300N is a heterophasic copolymer for injection molding applications. The product offers excellent balance of stiffness, impact strength and processability. Typical applications of Jampilen EP300N are packaging, housewares and automotive parts. Jampilen EP300N is suitable for food contact.

| Главная Информация                                    |  |                   |                 |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики  | Сополимер<br>Приемлемый пищевой контакт<br>Хорошая ударпрочность<br>Хорошая технологичность<br>Высокая жесткость |                   |                 |
| Используется  | Автомобильные Приложения<br>Ящики<br>Товары для дома<br>Промышленное применение<br>Упаковка                      |                   |                 |
| Метод обработки                                       | Литье под давлением  |                   |                 |
| Физический  | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность   | 0.900  | g/cm <sup>3</sup> | ISO 1183        |
| Массовый расход расплава (MFR)<br>(230°C/2.16 kg)     | 15   | g/10 min          | ISO 1133        |
| Механические  | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield)                                | 24.0   | MPa               | ISO 527-2       |
| Растяжимое напряжение (Yield)                         | 6.5  | %                 | ISO 527-2       |
| Флекторный модуль                                     | 1100   | MPa               | ISO 178         |
| Тепловой  | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature (0.45 MPa,<br>Unannealed) | 75.0   | °C                | ISO 75-2/B      |
| Викат Температура размягчения                         | 146  | °C                | ISO 306/A50     |
| Ускоренное старение печи (150°C)                      | 360  | hr                | ISO 4577        |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

