

SEETEC LDPE BS500

Low Density Polyethylene

LG Chem Ltd.

Описание материалов:

Application

Foam sheet

Feature

Characteristics : Good Processability, Good cell uniformity& stability

Additives : Antioxidant, Antiblocking agent, Slip Agent

Главная Информация			
Добавка	Антиблок Антиоксидант Комбинация		
Характеристики	Хорошая технологичность Хорошая стабильность		
Используется	Пена		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	0.918 to 0.921	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.1 to 3.5	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-2% Secant ²	108	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение ³ (Break)	12.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ⁴ (Break)	600	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	90.0	°C	ASTM D1525
Пиковая температура плавления ⁵	105	°C	ASTM D3418
NOTE			
1.	Condition: 23°C		
2.	500 mm/min		
3.	500 mm/min		
4.	500 mm/min		
5.	Condition: 10°C/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

