

LOFEX® A31LL

Polyethylene Terephthalate

Lotte Chemical Corporation

Описание материалов:

LOFEX® A31LL is Polyester film is optically clear and both sides urethane treated with enhances adhesion to UV ink and coatings. It can use by silicon release film, protection film, window film because it has excellent run, easy treatment by suitable product. It has excellent properties by tensile strength, proper elongation and the thermal contraction rate.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая прочность Высокая четкость		
Используется	Пленка Промышленное применение		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Формы	Пленка		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield, 50 µm	196	MPa	
MD : Yield, 75 µm	196	MPa	
MD : Yield, 100 µm	196	MPa	
TD : Yield, 50 µm	235	MPa	
TD : Yield, 75 µm	216	MPa	
TD : Yield, 100 µm	216	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 50 µm	160	%	
MD : Break, 75 µm	170	%	
MD : Break, 100 µm	170	%	
TD : Break, 50 µm	110	%	
TD : Break, 75 µm	120	%	
TD : Break, 100 µm	120	%	
F5			ASTM D882
MD : 50.0 µm	113	MPa	
MD : 75.0 µm	113	MPa	
MD : 100.0 µm	113	MPa	
TD : 50.0 µm	113	MPa	
TD : 75.0 µm	113	MPa	

TD : 100.0 μm	113	MPa	
Термоусадочная установка			Internal Method
MD, 30 min : 150°C, 50.0 μm	1.0	%	
MD, 30 min : 150°C, 75.0 μm	1.0	%	
MD, 30 min : 150°C, 100.0 μm	1.0	%	
TD, 30 min : 150°C, 50.0 μm	0.50	%	
TD, 30 min : 150°C, 75.0 μm	0.50	%	
TD, 30 min : 150°C, 100.0 μm	0.50	%	
Обработка поверхности	Both sides (Urethane)		
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блестящий Гарднер			ASTM D523
60°, 50.0 μm	160		
60°, 75.0 μm	160		
60°, 100 μm	160		
Коэффициент пропускания			ASTM D1003
50.0 μm	89.0	%	
75.0 μm	89.0	%	
100 μm	89.0	%	
Haze			ASTM D1003
50.0 μm	1.1	%	
75.0 μm	1.2	%	
100 μm	1.3	%	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat