

## PRL NY66-M25G15-(color)H

15% стекловолокно; 25% минеральное волокно

Polyamide 66

Polymer Resources Ltd.

### Описание материалов:

PRL NY66-M25G15-(color)H is a Polyamide 66 (Nylon 66) product filled with 15% glass fiber and 25% mineral. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in North America.

Characteristics include:

RoHS Compliant

Heat Stabilizer

Lubricated

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 15% наполнитель по весу Минеральный, 25% наполнитель по весу
Добавка	Стабилизатор тепла Смазка
Характеристики	Стабилизация тепла Смазка
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.49	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.18 mm)	0.40 to 0.90	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield, 3.18 mm	131	MPa	
Break, 3.18 mm	131	MPa	
Флекторный модуль (3.18 mm)	6.89	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (3.18 mm)	179	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	53	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке		ASTM D648
0.45 МПа, Unannealed, 3.18 mm	254	°C
1.8 МПа, Unannealed, 3.18 mm	235	°C

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	73.9 to 85.0	°C
Время сушки	3.0 to 4.0	hr
Время сушки, максимум	8.0	hr
Задняя температура	271 to 282	°C
Средняя температура	282 to 299	°C
Передняя температура	282 to 304	°C
Температура обработки (расплава)	288 to 304	°C
Температура формы	82.2 to 104	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

