

DAULEN PPC GF 30

30% стекловолокно

Polypropylene Impact Copolymer

Daunia Trading srl

Описание материалов:

DAULEN PPC GF 30 is an high impact copolymer polypropylene reinforced with 30% of coupled glass fiber for injection moulding, high flow rate. It is suitable for moulding of technical items that need very high impact strength, good stiffness and heat resistance. It is normally used in production of automobiles, housewares, electrical goods and all parts where high impact strength is required.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 30% наполнитель по весу
Характеристики	Хорошая ударпрочность
	Хорошая прочность
	Высокий поток
	Высокая термостойкость
	Высокая жесткость
	Сополимер удара
Используется	Автомобильные Приложения
	Электрическое/электронное применение
	Товары для дома

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.12	g/cm ³	ASTM D1505

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	6.0 to 8.0	g/10 min	ASTM D1238
---	------------	----------	------------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	65.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	8.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	4500	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	230	J/m	ASTM D256

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	140	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	100	°C	ASTM D1525 ¹

NOTE	
1.	Loading 2 (50 N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

